Patent Abstracts of Japan

PUBLICATION NUMBER

02231808

PUBLICATION DATE

13-09-90

APPLICATION DATE

03-03-89

APPLICATION NUMBER

01052529

APPLICANT: TOYO COMMUN EQUIP CO LTD;

INVENTOR:

ISHII OSAMU;


INT.CL.

H03H 9/19 H03H 3/02 H03H 9/56

TITLE

: ELECTRODE STRUCTURE OF

CRYSTAL RESONATOR



ABSTRACT: PURPOSE: To prevent an open wire of an electrode part by vapor-depositing an electrode metal to the entire face of the said recessed part so as to form the entire face electrode in a plate shaped crystal resonator in which a recessed part is formed only to one side.

> CONSTITUTION: A recessed part 12 is formed to one side of a crystal plate 11 by dry etching or wet etching and an electrode 14 is formed to the entire face of the recessed part forming face by vapordeposition and an electrode pattern 16 similar to that of a conventional electrode is formed to other flat face by the photolithography method. The electrode 14 is formed to the entire flat face by vapor-deposition to prevent an open electrode at a step of the recessed part 12.

COPYRIGHT: (C)1990,JPO&Japio

⑩ 日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

◎ 公開特許公報(A) 平2−231808

®Int. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号 7922-5 J ❸公開 平成2年(1990)9月13日

H 03 H 9/19 3/02 9/56

B B

8221-5 J 8221-5 J

審査請求 未請求 請求項の数 2 (全4頁)

◎発明の名称

水晶振動子の電極構造

②特 願 平1-52529

20出 願 平1(1989)3月3日

⑩発 明 者 石 井

修

神奈川県高座郡寒川町小谷2丁目1番1号 東洋通信機株

式会社内

勿出 願 人

東洋通信機株式会社

神奈川県高座郡寒川町小谷二丁目1番1号

19代 理 人 弁理士 鈴 木 均

明細體

1. 発明の名称

水晶振動子の锥極構造

- 2. 特許請求の範囲
- (1) 片面のみに凹所を形成した板状の水晶振動子 において、

該四所形成而全面に電極金属を蒸着して全面電 帳としたことを特徴とする水晶振動子の電極構 **

- (2) 第 I の請求項の水晶振動子の凹所形成面と反対側の平坦面に電極を複数形成したモノリシック・クリスタル・フィルタ構造の水晶振動子。
- 3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は50MHz以上の高周波を出力する水 晶振動子に関し、特に特性を低下させることなく 電機パターンの断線を防止した水晶振動子の電極 構造に関する。

(従来の技術)

高周波の基本波を出力する水晶振動子としては

、 A T カット 板を持く加工した 以味すべり 振動モードのものを用いるのが一般的であるが、従来の 製造方法では 4 0 μ m 程度に薄く加工するのが限 界であり、従って発振周波数も 4 0 M H z が最高 である。また、 S A W 共振子によれば高周波化は 容易であるが、温度特性の点において A T カット 振動子に劣っている。

従って、髙周波振動子でありながらATカットの振動子並みの温度特性のものを得るために例えば第4図(a) (b) 、第5図(a) (b) に示す如き構成の振動子が開発されている。

これらの従来例は水晶板1の中央部の両面または片面にドライエッチング又はウェットエッチングによって凹所2を形成して海内の振動部3を設けるとともに各面上に平面図に示すような形状の電極パターン(励振用電極)5、6を蒸着等により形成している。

この各職様バターン5、6は中央の主職様5a.6aから外径方向へ延出されたリード線5b.6bとを有しているが、

凹所 2 底面の主電極 5 a , 6 a から凹所の段差を へて伸びるリード線5 b、6 a は細幅であるため 、製造時等に断線を起こし易く、製造時の歩留り ・が悪いという問題があった。

(発明の目的)

本発明は上述したごとき従来の水晶振動子が有 する問題を解決すべくなされたものであって、 5. 0 M H z 以上の高周波を得ることのできる A T カ ット水晶振動子において、振動子而の凹所から平 坦面にかけて形成される電極部の断線を防止した 水晶振動子の電極構造を提供することを目的とす

(発明の概要)

上述の目的を達成するため、本発明に係る水晶 振動子の電極構造は、片面のみに凹所を形成した 板状の水晶振動子において、

該四所形成而全面に電極金属を蒸着して全面電 極としたものである。

(実施例)

以下、添付図面に示した実施例に基づいて本発

3

同図(b) 上方に示す本発明の電極構造において は全面蒸着構造の電極14は質量付加が皆無であ るため実質的に水晶部分と同一であり、振動エネ ルギーは上部電極16の面積に大きく依存するこ ととなる。このため、撮動エネルギー分布は同図 (b) の下方に示すようにエネルギー封じ込めが充 分な状態となり、振動子の特性には全く影響を及 ぼすことがない。

ごのように本発明によれば、段差部分に積層し た電極部分に断線を生じることなく、許容閣波数 の振動子 (或はフィルター)を、振動部分の厚み を調整することによって容易に製造することがで きる..

なお、上記実施例は本発明の適用例の一例に過 ぎず、例えば第3図(a) (b) に示すように平坦面 側に2以上の電極パターン16を設けることによ ってモノリシック・クリスタル・フィルタとして もよい。更に本発明の水晶振動子は凹所を有した 片面を全面機構とするため、該水晶振動子の片面 はマスク等により被覆することなく蒸着加工する

5

明を詳細に説明する。

第1図(a)及び(b)は本発明の一実施例に係る 水晶振動子の平面図及びそのA-A断面図であり 、水晶板11の片面にドライエッチング或はウェ ットエッチングによって 門所 12を形成するとと もに、凹所形成面はその全面に電極14を蒸着形 成する一方、平坦な他面には従来と同様の電極バ ターン16をフォトリソグラフ法により形成す

平坦な面の全面に電極14を蒸着形成すること によって凹所12の段差部における電極の断線を 防止することができる。

次に、第2図(a) 及び(b) は第4図、第5図の 従来の振動子の振動部3及び本発明の振動子の振 動部18夫々における振動エネルギー分布図であ る。まず同図(a) 上方に示す従来の振動子は搏肉 の振動部3の上下両面に同…形状の電極が配置さ れており、振動エネルギー分布は電優の寸法がエ ネルギー封じ込めに最適な場合には同図(a)下方 に示す如き値を示す。

4

ことができ蒸着工程を簡単化することができる。 尚、上記実施例では水晶振動子を中心として説 明したが、本発明は圧電振動子一般に適用可能で

(発明の効果)

以上のように本発明によれば、50MHz以上 の高周波を得ることのできるATカット水晶振動 子において、振動子面の凹所から平坦面にかけて 形成される電極部の断線を防止するのみならず、 電極蒸着工程を簡単化するうえで著しい効果を発 拥する。

4. 図面の簡単な説明

第1図(a) (b) は本発明の水晶振動子の一次施 例の平面図及びそのA - A 断面図、第2図(a) 及 び(b) は従来の振動子と本発明の振動子の振動工 ネルギー分布の説明関、第3関(a) 及び(b) は本 発明の他の実施例の平面図及び本発明の他の実施 例の平面図及びB-B断面図、第4図(a) (b) 、 第5関(a) (b) は従来例の構成説明図である。

1・・・水晶板 2・・・凹所 5、6・・・電

極 バターン (励振用電極) 5 a . 6 a・・・主 電極 5 b . 6 b・・・リード線

11・・・水晶板 12・・・門所

14・・・電極 16・・・電極パターン

18 - - - 振動部

特許出順人 東洋通信機株式会社

代理人 弁 理 士 鈴 木 均

7

